

Datový list

BauderTEC DBR

Speciální ALU fólie

Popis výrobku	Asfaltový pás SBS modifikovaný-samolepící -snížená požární výhřevnost dle DIN 18234	
Oblasť použití	Hodnotná parozábrana v systému plochých střech pro průmyslové střechy na konstrukci s trapézovým plechem.	
Povrch	nahoře:	Speciální ALU fólie
	dole:	Strhávací fólie (pod ní samolepící hmota)
Nosná vložka - Druh a hmotnost	ALU-polyester kombinace a skleněná mřížka	
Objednávací číslo	1597 0000	



Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Délka	EN 1848-1	m	80
Šířka	EN 1848-1	m	1,25
Tloušťka	EN 1849-1	mm	0,4
Ohebnost za nízkých teplot nahoře	EN 1109	°C	≤-40
Ohebnost za nízkých teplot dole	EN 1109	°C	≤-40
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě nahoře	EN 1110	°C	≥110
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dole	EN 1110	°C	≥110
Největší tahová síla podélně	EN 12311-1	N/5cm	≥950
Největší tahová síla příčně	EN 12311-1	N/5cm	≥750
Protahení: podélně	EN 12311-1	%	≥4
Protahení: příčně	EN 12311-1	%	≥4
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotěsnost metoda B	EN 1928	-	obstál
Propustnost vodní páry	-	m	≥1500
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	E
Chování při působení vnějšího požáru ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3)
Viditelné vady	EN 1850-1	-	Žádné zjevné vady
Odolnost proti odlupování	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Smyková odolnost	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD



Identifikační číslo zkušebny: MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Datový list

BauderTEC DBR

Speciální ALU fólie

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD
Specifická výhřevnost	DIN EN ISO 1716	MJ/m ²	11,6
Trvanlivost	EN 1109	°C	NPD

a) zkoušeno v systému

Likvidace odpad

Asfaltové odpady lze likvidovat jako domovní odpad nebo domovnímu odpadu podobný průmyslový odpad (evropský katalog odpadů EWC číslo 170302 „Asfalt bez obsahu téru“)

Skladování/Doprava

Asfaltový pás v roli skladovat a transportovat ve svislé poloze, chránit před UV zářením, vlhkostí a horkem.

Pokyny

Bez funkce nouzové hydroizolace tzn. je nutné pracovat krok za krokem.

Další podklady

Aktuální podklady jako prospekty, návody pokládky atd. naleznete na internetu pod www.bauder.cz



Identifikační číslo zkušebny: MPA Stuttgart, 0672
EN 13970