



Via Paolo Paoletti 10, 51037 Montale (PT) Italy - EUROPE


Würzburg Germany



ECOFELT PES-SB 500

NETKANÁ VPICHOVANÁ TKANINA
VYROBENA Z PES (POLYESTEROVÝCH) VLÁKEN BEZ CHEMICKÉHO OŠETŘENÍ

Funkce



VLASTNOSTI	NORMA	MĚRNÁ JEDNOTKA	PRŮMĚRNÁ HODNOTA	TOLERANCE
Plošná hmotnost	UNI EN ISO 9864	g/m ²	500	+/- 10%
Tloušťka (2kPa)	UNI EN ISO 9863	mm.	4	+/- 20%
Pevnost v podélném směru	EN ISO 10319	kN/m	5	+/- 10%
Pevnost v příčném směru	EN ISO 10319	kN/m	5,2	+/- 10%
Tažnost v podélném směru	EN ISO 10319	%	>50	-
Tažnost v příčném směru	EN ISO 10319	%	>50	-
Index tlumivosti	EN ISO 10318	kJ/m ²	2,0	+/- 20%
Odolnost vůči statickému proražení	EN ISO 12236	kN	1,1	+/- 10%
Odolnost vůči dynamickému proražení	UNI EN ISO 13433	mm.	15	+/- 10%
Velikost otvorů	EN ISO 12956	um.	50	+/- 30%
Propustnost vody v rovině	EN ISO 11058	m/s	0,045	+/- 30%
Nasákavost v rovině	EN ISO 12958	m ² /s	1,77E-06	+/- 30%
Trvanlivost	UNI EN 12224	Předpokládaná životnost je minimálně 5 let v přírodních zeminách s 4 < pH < 9 a teplotě půdy < 25°C. Musí být zakryto do 2 týdnů od instalace.		

 ☒ EN 13249 Silnice	 ☒ EN 13250 Železnice	 ☒ EN 13251 Základy	 ☒ EN 13252 Drenáže	 ☒ EN 13253 Eroze
 ☒ EN 13254 Hrázce	 ☒ EN 13255 Kanály	 ☒ EN 13256 Tunely	 ☒ EN 13257 Skládky odpadu	 ☒ EN 13265 Odpadní nádrže

Výše uvedené hodnoty byly získány v laboratořích Ecofibre SRL a v nezávislých akreditovaných zkušebnách.

Hodnoty jsou do rozsahu našich vědomostí uvedeny správně.

Ředitel kontroly kvality
ECOFIBRE s.r.l.